

Sortenverzeichnis ECC D37E-SoB-2024.01 nach TL SoB-StB 04 (Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau)

Eigenschaft	Sortennummer / Kategorie, Wert	
	15604187	
Baustoffgemisch und Korngruppe	0/45 FSS	
Art(en) der im Baustoffgemisch enthaltenen	Misch-RC	
Gesteinskörnung(en)	IVIISCII-RC	
Umweltrelevante Merkmale	RC 1	
AVV - Schlüsselnummer	17 01 01	
Überkorn	OC ₉₀	
Gehalt an Feinanteilen	UF ₅	
Kornform	FI ₁₅	
Rohdichte [Mg/m³]	2,52	
Anteil gebrochener Oberflächen	C _{95/1}	
Widerstand gegen Zertrümmerung – Los Angeles Koeffizient	LA ₄₀	
Wasseraufnahme	WA _{cm} 0,5	
Wassergehalt [M%]	Ca. 10,3	
Widerstand von RC-Baustoffen gegen Frostbeanspruchung	F ₄	
Proctorversuch: Laboratoriums-Trockendichte [Mg/m³]	Ca. 1,9	
Proctorversuch: Optimaler Wassergehalt [%]	Ca. 11,6	

Die Einbauhinweise finden Sie unter:	https://www.holcim.de/de/ebv-einbauhinweise	

Fachlicher Kontakt:

Claus Krall

Tel: 02058-9601-39 Mobil: 0174 3454681 Holcim Kies und Splitt GmbH

Dornaper Str. 18 42327 Wuppertal Externe Prüfstelle:



KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik Handwerksweg. 8 44805 Bochum Tel.: 0234 – 9629487 10