

HOLCIM DORODUR® 100

Technische Daten

Hydraulische Spezialbindemittel für Injektionen

SUSPENSIONSKENNWERTE (RICHTWERTE*)

Wasserbindemittel-Wert (W/B-Wert)	0,8	1,0
Feststoff [kg/m³]	872	745
Wasser [l/m³]	698	745
Rohdichte der Suspension [kg/dm³]	1,57	1,49
Druckfestigkeit (Mittelwerte, [N/mm²])		
(Prismen 4 x 4 x 16 cm, Feuchtlagerung)		
2 Tage	4,0	2,5
7 Tage	7,5	5,0
28 Tage	11,0	7,0
Auslaufzeit (Marsh-Trichter)		
sofort [s]	38	34
nach 1 Stunde [s]	42	36
2 Stunden [s]	46	37
Absetzmaß		
nach 24 Stunden [%]	1	4
	stichfest	stichfest

*) Laborwerte bei 20°C – Baustellenwerte können abweichen.

Holcim (Deutschland) GmbH

Vertrieb Spezialbindemittel
Troplowitzstraße 5, 22529 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 360 02-330
Telefax +49 (0) 40 360 02-333
www.holcim.de

Ansprechpartner: Dietrich Stroh

Produktmanager Zement und
Spezialbindemittel
Mobil +49 160 5828850
dietrich.stroh@holcim.com

