

HOLCIM MULTICOMPOUND

Produktinformation

Spezialbindemittel zur Herstellung von Verfüllbaustoffen (Lieferwerk Lägerdorf)



ANWENDUNG

Zur Herstellung von zeitweise fließfähigen, selbstverdichtenden Verfüllbaustoffen.

ZUSAMMENSETZUNG

Holcim Multicomound wird aus Zusatzstoffen gemäß FGSV Hinweisen ZFSV hergestellt und im Rahmen der Qualitätssicherung überwacht.



Beim Einblasen von Holcim Multicomound in ein Silo ist die Schüttdichte zu beachten!

LAGERUNG UND VERWENDBARKEIT

- Vor Feuchtigkeit geschützt lagern!
- Bei ordnungsgemäßer Lagerung mindestens 6 Monate verwendbar

LIEFERFORMEN UND PREISE

Lieferform	Einheit	Preis netto ab Werk Lägerdorf
Siloware	lose	220 €/Tonne
BigBag	ca. 1.100kg	250 € / Tonne
Sackware	20kg ¹ (1.120 kg)	270 € / Tonne

¹Palette á 56 Sack, in Folie eingeschweist

MATERIALEIGENSCHAFTEN

- Reindichte 2,58 +- 0.05 kg/dm³
- Feinheit (Blaine) ≥ 6 000 cm²/g
- Schüttdichte 0.70 ± 0.1 t/m³

Holcim (Deutschland) GmbH

Dietrich Stroh
Produktmanager Zement und Spezialbindemittel
Mobil +49 160 5828850
dietrich.stroh@holcim.com

