

# Holcim DORODUR® 100

## Technische Daten

Hydraulische Spezialbindemittel für Injektionen

### Suspensionskennwerte (Richtwerte\*)

<b>Wasserbindemittel-Wert (W/B-Wert)</b>	0,8	1,0
<b>Feststoff</b> [kg/m <sup>3</sup> ]	872	745
<b>Wasser</b> [l/m <sup>3</sup> ]	698	745
<b>Rohdichte der Suspension</b> [kg/dm <sup>3</sup> ]	1,57	1,49
<b>Druckfestigkeit (Mittelwerte, [N/mm<sup>2</sup>])</b> (Prismen 4 x 4 x 16 cm, Feuchtlagerung)		
2 Tage	4,0	2,5
7 Tage	7,5	5,0
28 Tage	11,0	7,0
<b>Auslaufzeit (Marsh-Trichter)</b>		
sofort [s]	38	34
nach 1 Stunde [s]	42	36
2 Stunden [s]	46	37
<b>Absetzmaß</b>		
nach 24 Stunden [%]	1	4
	stichfest	stichfest

\*) Laborwerte bei 20°C – Baustellenwerte können abweichen.

Holcim (Deutschland) GmbH  
 Vertrieb Spezialbindemittel  
 Willy-Brand-Straße 69  
 D-20457 Hamburg  
 Telefon +49 (0) 40 360 02-330  
 Telefax +49 (0) 40 360 02-333  
 www.holcim.de

**Ansprechpartner: Andreas Michel**  
 Tel. 0 17 0 79 36 856

**Lieferung**  
 lose im Silozug  
 BigBag auf Anfrage

**Lieferwerke**  
 Lägerdorf  
 Höver  
 Rostock  
 Bremen