

Holcim DOROFLOW[®] H

Technische Daten

Hydraulische Spezialbindemittel für Hohlraumverfüllungen

Suspensionskennwerte (Richtwerte*)

	Holcim DOROFLOW H	Holcim DOROFLOW H
Wasserbindemittel-Wert (W/B-Wert)	0,8	1,0
Feststoff [kg/m ³]	856	730
Wasser [l/m ³]	684	730
Rohdichte der Suspension [kg/dm ³]	1,54	1,46
Druckfestigkeit (Mittelwerte, [N/mm²]) (Prismen 4 x 4 x 16 cm, Feuchtlagerung)		
2 Tage	2,0	1,0
7 Tage	3,5	2,0
28 Tage	6,5	4,5
Auslaufzeit (Marsh-Trichter)		
sofort [s]	38	34
nach 1 Stunde [s]	43	37
2 Stunden [s]	45	38
Absetzmaß		
nach 24 Stunden [%]	1	5
	stichfest	stichfest

*) Laborwerte bei 20°C – Baustellenwerte können abweichen.

Holcim (Deutschland) GmbH
 Vertrieb Spezialbindemittel
 Willy-Brand-Straße 69
 D-20457 Hamburg
 Telefon +49 (0) 40 360 02-330
 Telefax +49 (0) 40 360 02-333
 www.holcim.de

Lieferung
 lose im Silozug
 BigBag auf Anfrage

Lieferwerke
 Lägerdorf
 Höver

Ansprechpartner: Andreas Michel
 Tel. 0 17 0 79 36 856