


## Sortenverzeichnis-Nr.: SV D331-18-0003

<b>Baustoffgemische nach TL SoB-StB</b>			
Firma:	Yeoman Baumineralien GmbH	Datum: <b>16.02.2018</b>	Blatt Nr.: <b>1 von 1</b>
Werk:	Rostock	Natürliche Gesteinskörnung	
Straße:	Am Getreidehafen 3	Petrographischer Typ: <b>Granit (Glensanda)</b>	
PLZ, Ort:	18147 Rostock	Prüfzeugnis Nr.: <b>1361/21a-SoB/16</b>	
<b>Beschreibung der Baustoffgemische</b>			
Lfd. Nr.	1	2	3
Sortennummer	15009159	15009160	15009155
Baustoffgemisch	0/8 DoB	0/16 DoB	0/5 "DoB"
Kornrohddichte	2,65 Mg/m <sup>3</sup>	2,65 Mg/m <sup>3</sup>	2,65 Mg/m <sup>3</sup>
Kornzusammensetzung	OC <sub>90</sub>	OC <sub>90</sub>	OC <sub>90</sub>
Gehalt an Feinanteile			
- maximal	UF <sub>15</sub>	UF <sub>15</sub>	UF <sub>15</sub>
- minimal	LF <sub>8</sub>	LF <sub>8</sub>	LF <sub>8</sub>
Kornformkennzahl	SI <sub>50</sub>	SI <sub>50</sub>	NPD
Plattigkeitskennzahl	NPD	NPD	NPD
Bruchflächigkeit	C <sub>NR</sub>	C <sub>NR</sub>	C <sub>NR</sub>
Los-Angeles-Koeffizient	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ <sub>26</sub>	SZ <sub>26</sub>	SZ <sub>26</sub>
Widerstand gegen Schlag an Schotter	NPD	NPD	NPD
Frost-Tau-Widerstand	F <sub>4</sub>	F <sub>4</sub>	F <sub>4</sub>
Proctordichte			
- opt. Wassergehalt	8,6 M.-%	8,6 M.-%	8,7 M.-%
- Trockendichte	2,11 Mg/m <sup>3</sup>	2,12 Mg/m <sup>3</sup>	2,01 Mg/m <sup>3</sup>
CBD-Wert	--*)	--*)	--*)
Organische Verunreinigungen	--*)	--*)	--*)

NPD No Performance Determined (Kennwert nicht festgestellt)